## 磁控溅射反应法制备 TiN 纳米薄膜

## 王槐乾,姜宏伟

(牡丹江师范学院,黑龙江 牡丹江 157000)

要:为研究 N, 压强以及流量在磁控溅射中对 TiN 薄膜生长的影响, 通过改变 N, 气压以及流量使 用射频磁控溅射设备在基片温度为 300 ℃, 时长 2h 下生长 TiN 薄膜。采用电子扫描显微镜(SEM)表征薄 膜形貌,获得不同的 TiN 薄膜微观图像。通过改变工艺参数,可以制备具有不同微观形貌的 TiN 薄膜。

关键词:TiN;磁控溅射;N2流量;N2气压

中图分类号:TB742 文献标识码:A

文章编号:1002-0322(2019)04-0037-03

doi: 10.13385/j.cnki.vacuum.2019.04.09

## TiN Nano-Thin Films Prepared by Magnetron Sputtering Reaction

WANG Huai-qian, JIANG Hong-wei

(Mudanjiang Normal College, Mudanjiang 157000, China)

Abstract: To study the effect of N2 pressure and flow on the growth of TiN films in magnetron sputtering, TiN films were grown at a substrate temperature of 300°C for 2 hours using radio frequency magnetron sputtering equipment to change the air pressure and flow of N2. The morphology of TiN films was characterized by electron scanning microscopy. TiN films with different micro morphology can be prepared by changing technological parameters.

**Key words**: TiN; magnetron sputtering; N<sub>2</sub> flow rate; N<sub>2</sub> pressure rate

TiN 薄膜属于第Ⅳ族过渡金属氮化物, 面心 立方晶体结构类型。TiN 具有金属晶体和共价晶 体的特点:熔点高、硬度高和化学性质稳定,金属 的反射比优异[1]。此外,TiN 薄膜还具有耐高温、耐 腐蚀以及导热性能良好的优点 [2-7]。TiN 薄膜广泛 应用于刀具、磨具、装饰材料和集成电路等方面。

磁控溅射制备 TiN 薄膜,主要使用微波法、 直流磁控溅射和射频(RF)磁控溅射等方法。磁 控溅射制备 TiN 薄膜具有溅射率高、基片温度 低、膜基结合优良、装置性能稳定、操作控制方便 等优点[8],磁控溅射方法制备 TiN 应用于光学、微 电子学等实验仪器需要精密度要求较高的领域 [9]。Vaz 等[10]首次应用反应溅射方法制备 TiN 薄 膜。刘雄飞等凹研究了工艺参数对磁控溅射 TiN 膜成分影响,认为 N<sub>2</sub> 分压与溅射功率的比值对 TiN 膜用于装饰时影响很大。但是对溅射设备要 求较高。胡敏等[12]研究了磁控溅射 TiN 薄膜的工 艺及电学性能,发现 TiN 薄膜表面的均方根粗糙

度和电阻率在 Ar/N。气体流量比逐渐增大时存在 最佳值,但是成本较高。钟一昌等[13]研究氮气流 量对 TiN 薄膜组织结构及力学性能的影响,制备 了微米级的 TiN 薄膜。晶粒尺寸的改变会影响薄 膜的性质。可见,需要研究降低成本生产纳米级 TiN 薄膜。本文利用射频磁控溅射方法在不同 N2 流量以及不同 N2 气压下制备 TiN 纳米级薄膜, 以研究 N<sub>2</sub> 流量和 N<sub>2</sub> 气压对薄膜结构和性能的 影响。

## 实验

TiN 薄膜采用多靶磁控溅射设备制备。靶材 为高纯 Ti 靶,规格  $Φ60mm \times 5mm$ ,以高纯 N<sub>2</sub>为 反应气体,用 10mm×10mm Si 片(100)做衬底,本 底真空 1.0×10<sup>4</sup>Pa, 衬底温度 300℃, 射频功率 600W, 溅射时间 2h。实验分为 2组, 在流量 5sccm 条件下,开展了 N<sub>2</sub> 压力分别为 1Pa、5Pa、10Pa 的 实验;在 N2气压为 5Pa 的条件下,开展了流量分

收稿日期:2018-10-20

作者简介:王槐乾(1997-),男,河南省杞县人,本科。

通讯作者:姜宏伟,高级工程师。